Glavne vrste	Nazivi 27 proizvoda (vrste cemenata opće namjene)		Sastav (maseni udjeli u %)										
						Glavni sastojci[a]							
			Klinker	Granulirana zgura visoke peći	SiO_2 prašina	Pucolan		Leteći pepeo		Pečeni škriljevac	Vapnenac		Sporedni dodatni sastojci
						Prirodni	Prirodno kalcirani	Silicijski	Karbonatni				
			K	S	D[b]	P	Q	V	W	T	L	LL	
CEM I	Portland cement	CEM I	95-100										0-5
CEM II	Portland cement s dodatkom zgure	CEM II/A-S	80-94	6-20									0-5
		CEM II/B-S	65-79	21-35									0-5
	Portland cement s dodatkom SiO_2 prašine	CEM II/A-D	90-94		6-10								0-5
	Portland cement s dodatkom pucolana	CEM II/A-P	80-94			6-20							0-5
		CEM II/B-D	65-79			21-35							0-5
		CEM II/A-Q	80-94				6-20						0-5
		CEM II/B-Q	65-79				21-35						0-5
	Portland cement s dodatkom letećeg pepela	CEM II/A-V	80-94					6-20					0-5
		CEM II/B-V	65-79					21-35					0-5
		CEM II/A-W	80-94						6-20				0-5
		CEM II/B-W	65-79						21-35				0-5
	Portland cement s dodatkom pečenog škriljevca	CEM II/A-T	80-94							6-20			0-5
		CEM II/B-T	65-79							21-35			0-5
	Portland cement s dodatkom vapnenca	CEM II/A-L	80-94								6-20		0-5
		CEM II/B-L	65-79								21-35		0-5
		CEM II/A-LL	80-94									6-20	0-5
		CEM II/B-LL	65-79									21-35	0-5
	Portland miješani cement [c]	CEM II/A-T	80-94	<----------		---------- 6-20 ---------->							0-5
		CEM II/B-T	65-79	<----------		---------- 21-35 ---------->							0-5
CEM III	Metalurški cement	CEM III/A	35-64	36-65									0-5
		CEM III/B	20-34	66-80									0-5
		CEM III/C	5-19	81-95									0-5
CEM IV	Pucolanski cement [c]	CEM IV/A	65-89		<---------	---------- 11-35 ---------->							0-5
		CEM IV/B	45-64		<---------	---------- 31-50 ---------->							0-5
CEM V	Miješani cement [c]	CEM V/A	40-64	18-30		<---------- 18-30 ---------->							0-5
		CEM V/B	20-38	31-50		<---------- 31-50 ---------->							0-5

[a] Vrijednosti u tablici odnose se na zbroj glavnih i sporednih dodatnih sastojaka.
[b] Udio SiO_2 prašine ograničen je na 10%.
[c] U portland-miješanim cementima CEM II/A-M i CEM II/B-M, u pucolanskim cementima CEM IV/A i CEM IV/B i u miješanim cementima CEM V/A i CEM V/B, glavni sastojci, pored klinkera, moraju biti označeni oznakom cementa.